



VÝROBCA

POPIS A POUŽITIE

ZLOŽENIE

PODMIENKY APLIKÁCIE

POSTUP

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

TECHNICKÝ LIST

BIOZOR PENTO TOTAL

PAM-ak s.r.o., Triblavinská 47, 900 25 Chorvátsky Grob
tel. 02-45 94 39 22, fax:02-45 94 33 10
email: pam@pam.sk, www.pam.sk

Biozor Pento Total je vysokoúčinný širokospektrálny výrobok na renováciu povrchov napadnutých plesňami, hubami, riasami a lišajníkmi. Je vhodný pre použitie v rodinných domoch, bytoch, skladoch, pivniciach i v potravinárskych prevádzkach. Zabezpečuje fungicídnu a algicídnu ochranu stien v interiéri aj exteriéri. Prispieva k prevencii sekundárneho napadnutia podkladov baktériami, ktoré by mohli rásť na matrici zničených húb a rias. Zlepšuje príľnavosť disperzných farieb a omietok.

Dodáva sa v aplikačnej konzistencii, v žiadnom prípade sa nesmie riediť vodou z dôvodu zabezpečenia dokonalej účinnosti náteru.

Biocídny výrobok, používajte bezpečne!

Registračné číslo biocídneho výrobku: bio/4118/D/24/CCHLP

Forma biocídneho prostriedku: vodný roztok. Čas potrebný na biocídny účinok najmenej 4 h po nátere finálnej vrstvy.

Biozor Pento Total nie je vhodný na povrchy prichádzajúce do priameho styku s potravinami, pitnou vodou, krmovinami a na nátery detských hračiek.

Vodný roztok kvartérnej amóniovej zlúčeniny a OIT.

Obsahuje: di(decyl)di(metyl)amónium-chlorid (účinná látka)

**(EC číslo 230-525-2) 5 g/kg, oktilinón (ISO) (účinná látka) EC: 247-761-7
1 g/kg**

Teplota vzduchu pri aplikácii musí byť vyššia ako +8 °C a relatívnu vlhkosť vzduchu nižšia ako 70%. Nanáša sa štetcom alebo valcom.

V interiéri a na silne napadnuté povrchy sa Biozor Pento Total aplikuje priamo na napadnuté povrchy, aby sa zabránilo narušeniu a šíreniu spórov plesní, húb, rias a lišajníkov. Po zaschnutí sanačného náteru a pôsobení min. 24 hodín sčernalé miesta mechanicky očistiť (drôtenou kefou, špachtľou). Na steny v interiéri doporučujeme následne aplikovať 2-3 nátery **Biozorom Normál +** predpísaným postupom, uvedeným pri tomto výrobku.

Pred aplikáciou biocídneho výrobku **v exteriéri** je nutné napadnutý povrch mechanicky zbaviť porastov a nečistôt mokrou cestou. Najlepšie vysokotlakovým umytím, prípadne pri menších plochách kefou a vodou a následne nechať dobre vyschnúť. Pred samotnou aplikáciou Biozor Pento Total musí byť povrch dôkladne preschnutý, aby prípravok prenikol hlboko do podkladu. Aplikuje sa neriedený na suchý povrch, až do dôkladného presýtenia podkladu. Substráty ošetrené Biozorom Pento Total môžu byť renovované 12 až 24 hodín po ošetrení.

Pracovné pomôcky a okolie ihneď očistiť vodou.

Vlastnosti v dodávanom stave:

	vzhľad	bezfarebná priesračná kvapalina
	hustota	cca 1000 kg/m ³
	výtokový čas F2 / 23 °C	min. 40 s
	obsah neprchavých zložiek	min. 1 %
	Zasychanie:	
	pri 23 °C, RVV 55%	max. 2 hodín
ODTIENE	bezfarebná priesračná kvapalina	
BALENIE	1 l, 5 l, 10 l. Verzia s rozprašovačom 0,5 l, 1 l.	
VOC	Kategória a podkategória výrobku: A/h Hraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín: 30 g/l. Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie: <30 g/l.	
VÝDATNOSŤ	10 - 12 m ² / l na jednu vrstvu v závislosti od savosti podkladu.	
BEZPEČNOSŤ PRÁCE	Biozor Pento Total je vodouriediteľný prostriedok a v tekutom stave je nehorľavý. Podrobnosti k bezpečnosti pri práci sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.	
LIKVIDÁCIA ODPADU	Spôsob likvidácie odpadu je uvedený v Karte bezpečnostných údajov.	
SKLADOVATEĽNOSŤ	24 mesiacov od dátumu výroby v originálne uzatvorenom obale. Skladovať pri teplote od +5°C do + 25°C. Nesmie zamrznúť!	
UPOZORNENIE	Tieto informácie a odporúčenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Vyhradzuje si právo na zmenu údajov bez predchádzajúceho upozornenia.	