



## VÝROBCA

## TECHNICKÝ LIST

### DISPAM

PAM-ak s.r.o., Triblavinská 47, 900 25 Chorvátsky Grob  
tel. 02-45 94 39 22, fax:02-45 94 33 10  
email: [pam@pam.sk](mailto:pam@pam.sk), [www.pam.sk](http://www.pam.sk)

## POPIS A POUŽITIE

**Dispam** je vodouriediteľná farba určená na povrchovú úpravu sololitových dosiek, školských tabúľ, papierovej lepenky a dreva v interiéroch a v exteriéroch. Náter je oteruvzdorný a odolný voči vode. Na ochranu nového, ešte neupraveného dreva proti plesniam, hubám a drevokaznému hmyzu je pred aplikáciou Dispamu vhodné použiť napúšťačlo **Impregnit Profi+**. Po vhodnej úprave podkladu možno Dispam použiť aj na nátery stien, omietok, betónu a kreatívne účely.

Farba nie je určená na úpravu povrchov prichádzajúcich do priameho styku s potravinami, pitnou vodou a krmovinami a na nátery detských hračiek.

## ZLOŽENIE

Zmes anorganických pigmentov a plnív vo vodnej akrylátovej disperzii s prísadou špeciálnych aditív.

## PODMIENKY APLIKÁCIE

Teplota vzduchu pri aplikácii musí byť vyššia ako +8 °C a relatívnu vlhkosť vzduchu nižšia ako 70%. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť spomaľujú zasychanie. Vlhosť dreva max. 12%.

## POSTUP

Nanáša sa štetcom, valcom a striekaním. Povrch musí byť hladký, suchý, čistý, prebrúsený, zbavený starých náterov a masnoty. Živičné škrvy odstrániť riedidlom C 6000. Povrch zbaviť brúsneho prachu.

Penetračný náter **Dispamom**, riedeným vodou v pomere dva diely **Dispamu** a jeden diel vody.

Technologická prestávka cca 3-4 hodiny. Prebrúsiť.

Dva nátery **Dispamom**. Možné riediť vodou - max. do 10 hm.% vody. Schnutie medzi jednotlivými nátermi 3-5 hodín.

Pracovné pomôcky ihneď po použití umyť vodou.

### **Mechanické zaťaženie školských tabúľ po 24 hodinách.**

## TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

### **Vlastnosti v dodávanom stave:**

vzhľad	stredne viskózna kvapalina
hustota	cca 1,300 g/cm <sup>3</sup>
výtokový čas F4 / 23 °C	min. 60 s
obsah neprchavých zložiek	min. 50 %

