

Typ výrobku	HARDLUX DIRECT DTM metal efekt je antikorózný náter pre ochranu a dekoráciu kovových povrchov. Je pigmentovaný kovovou sľudou (MIOX), čím získava jedinečný vzhľad.
Sortiment	Čierny, sivý, antracit, zlatý, medený
Riedenie	syntetické riedidlo
Vzhľad	Metal efekt
Vlastnosti	Výrobok je kombináciou najlepších vlastností základného a vrchného náteru. Vďaka antikoróznym vlastnostiam je ho možné aplikovať priamo na skorodovaný kov, oceľ, hliník a dobre držiace staré nátery
Schnutie	na dotyk (manipuláciu): 4-6 hod. úplne: 24 hod.
Vzhľad	Lesklý alebo matný
Obsah pevných látok	70 ± 3% (hmotnostne); 50±3% (objemovo), podľa odtieňa
Obsah VOC	VOC kategória a limitné hodnoty: A (i), 500g / L (2010); produkt obsahuje: max. 499g / L
Viskozita	95 – 110 s (DIN 6, 20°C) podľa HRN EN ISO 2431:2012
Výdatnosť	10-12 m ² / L v jednom nátere pri hrúbke filmu 30-40 μm
Hustota	1,2 – 1,4 kg/l (podľa odtieňa) (HRN EN ISO 2811-1:2016)
Príprava podkladu	Nanáša sa na suchý a obrúsený povrch, očistený od hrubých častíc hrdze. Hladké povrchy ako hliník je potrebné pre aplikáciu prebrúsiť, aby sa zabezpečila dobrá priľnavosť. Čas schnutia sa môže meniť, v závislosti od hrúbky náterového filmu, podmienok pri aplikácii a spôsobu aplikácie V agresívnom prostredí sa odporúča použitie základného náteru HARDLUX DS. Základný náter Kemolux Multi Primer je potrebné použiť pri aplikácii na pozinkované povrchy Pre dosiahnutie čo najlepšieho efektu je potrebné s povrchu odstrániť voľnú koróziu, masť a vlhkosť. Náter nanášať štetcom / valčekom / striekaním

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.





HARDLUX DIRECT DTM metal efekt

v dvoch vrstvách

Upozornenie! HARDLUX DIRECT DTM metal efekt môže pri aplikácii vytvárať stopy po ťahoch štetcom alebo valčekom, preto je potrebné nanášanie len v jednom smere.

Skladovanie

Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C

Doba použitia

5 rokov od dátumu výroby, v uzavretom obale

Potvrdenie o parametroch výrobku

Vydáva sa pre každú výrobnú šaržu

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

