



## Arbeitsplatten-Öl [eco]

Zošľachtenie dreva na báze obnoviteľných surovín pre drevo do interiéru



Odtieň	Dostupnosť		
	Počet kusov na palete	360	672
	Balenie	6 x 0,375 l	6 x 0,75 l
	Druh balenia	plechový obal biely	plechový obal biely
	Kód obalu	83	01
	Číslo výrobku		
farblos	7697	■	■
natureffekt	7698	■	■

### Spotreba



cca. 40 - 50 ml/m<sup>2</sup> na jeden náter

Spotreba je veľmi závislá na savosti dreva a na poslednom zabrúsení.

2 nátery, natrieť tenkú vrstvu štetcom alebo valčekom.

Prebytok materiálu očistíte pomocou bavlnenej látky bez žmolkov pri každom nátere po cca 20 - 30 minútach.

### Oblasti použitia



- Drevo v interiéri
- Pracovné dosky a dosky na stoly
- Kuchynské náradie z dreva
- Hračky pre deti, detské stoličky
- Vysoko kvalitný nábytok z dreva
- Farebný odtieň "natureffekt" iba pre svetlé drevinu napr. dub, jasan & smrk

### Vlastnosti výrobku

- Na báze obnoviteľných surovín: minimálne 90%
- Veganský výrobok, bez prísad živočíšneho pôvodu, na základe nám dodaných informácií: od dodávateľov surovín a použitými výrobnými postupmi
- Jednoduché spracovanie
- Presakuje do hĺbky a zvýrazňuje prirodzenú štruktúru dreva
- Trvanlivý, nešpiní sa, odolný
- Dobre odolný voči vybraným, v domácnosti bežným prostriedkom, podľa DIN 68861, 1B (napr. voda, cola, pivo, čaj, káva, víno a čistiace prostriedky)
- Recyklovateľný kovový obal

### Informácie o výrobku



Spojivo	Alkydové živice na báze obnoviteľných surovín
Hustota (20 °C)	Cca. 0,96 g/cm <sup>3</sup>
Viskozita	Cca. 500 mPas
Zápach	Jemný
Stupeň lesku	Matný

Uvedené hodnoty sú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

#### Certifikáty

- **DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeugen"**
- **Emissionsarm gem. AgBB-Schema**
- **Unbedenklichkeitserklärung Lebensmittelkontakt**

#### Systémové výrobky

- **7380 (7380)**

#### Prípravné práce

##### ■ Požiadavky na podklad

Vlhkosť dreva: 8-12%

Podklad musí byť čistý, bez prachu a suchý

##### ■ Príprava podkladu

Nečistoty, masť a uvoľnený starý náter úplne odstráňte.

Masť a dreva obsahujúce živice umyte pomocou Verdünnung & Pinselreiniger.

Koncové prebrúsenie dreva nábytkových povrchov alebo podobných plôch nesmie byť jemnejšie než P 180

#### Spracovanie



##### ■ Podmienky pri spracovaní

Teplota materiálu, teplota okolia a teplota podkladu: min. +15 °C do max. +30 °C

Materiál dôkladne premiešajte.

Naneste tenkú vrstvu pomocou plošného štetca alebo valčekom.

U drevín s rôznou intenzitou nasávania docielite rovnomerné rozvrhnutie pomocou zahľadania.

Prebytočný materiál odstráňte pomocou bavlnenej látky bez žmolkov po každom nátere po cca 20 - 30 minútach.

Pre nábytok používajte gázu alebo bavlnenú handričku.

Druhý náter nanášajte po zaschnutí cez noc, bez ďalšieho zabrúsenia.

Do vnútorných častí skriniek a šuplíkov nanášajte len jednu tenkú vrstvu pomocou ľanovej handričky.

#### Upozornenie pri spracovaní



Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, príľnavosť k podkladu a odtieň.

V priebehu práce a sušenia zaistite dostatočné vetranie.

Nebezpečenstvo samovznietenia (DGUV Information 209-046)

Nesmie sa používať na jednom pracovisku spoločne s NC-lakmi alebo moridlami, špinavý textil (napr. handričky na čistenie, pracovný odev) skladujte v protipožiarnych nádobách a zlikvidujte.

##### ■ Schnutie

Pretierateľný: po schnutí cez noc

V prvých dňoch: opatrné užívanie (napr. zaťažovanie vodou)

Doporučený čas schnutia až do utesnenia pomocou MultiSil: >7 dní

(zbytky vyhladzujúceho prostriedku ihneď odstráňte)



Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu  
Schnutie závisí na druhu dreveniny a schopnosti vsakovania podkladu.  
Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu, ako aj prebytky materiálu na málo vpijavých miestach schnutie predlžujú.

■ **Riedenie**  
Prípravený k aplikácii

**Upozornenie**

V prípade potreby (i v obzvlášť zaťažených jednotlivých oblastiach) vyčistené plochy dodatočne ošetríte.  
Vodné mapy alebo fľaky na nábytku odstráňte pomocou brúsnej ocelevej vlny (Hrúbka 000)  
Dodržujte " Návod na údržbu naolejovaných povrchov a podláh".


**Pracovné náradie,  
čistenie**



Plošný štetec, krátkostý moherový valček alebo velur  
balíky gázy/bavlnená handrička bez žmolkov

Pracovné náradie očistite ihneď po aplikácii pomocou riedidla alebo čističa na štetce.  
Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

**Skladovanie**



Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom,  
trvanlivosť min. 24 mesiacov.

**Bezpečnosť**

Blížšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste.

**GISCODE**

BSL10

**Likvidácia**

Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami. Iba obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie.

**Bezpečnostné informácie  
v súlade s nariadením  
RAL**

Skladujte mimo dosah detí.  
Pri striekaní používajte kombinovaný filter A2/P2.  
Pri brúsení používajte prachový filter P2.  
Počas aplikácie a schnutia zaistíte dostatočné vetranie.  
Pri práci s farbou nejedzte, nepite, ani nefajčite.  
Pokiaľ sa dostane do kontaktu s očami a kožou ihneď dôkladne vypláchnite vodou.  
Nevypúšťajte do kanalizácie, vodných tokov alebo do pôdy.  
Náradie očistite ihneď po použití pomocou vody a mydla.  
K recyklácii odovzdávajte iba nádoby bez zbytkov produktu.  
Tekuté zbytky materiálu odovzdávajte do zberného miesta pre staré farby.

**Úplné znenie deklarácie  
podľa VdL-RL 01**

Produktová skupina: Farby z prírodných živíc  
Zloženie: alkydové živice na báze ľanového oleja, železo, mangán, biologický odbúrateľný, mikronizovaný polymer s vlastnosťmi voskov na báze obnoviteľných surovín.



Obsah VOC podľa  
smernice Decopaint  
(2004/42/EG)

EÚ - limitná hodnota pre tento produkt (kat. A/f): max. 700 g/l (2010).  
Tento produkt obsahuje < 700 g/l VOC

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy

, že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukčiaz, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.