



BORI impregnácia s biocídom W

URČENIE

Pre impregnáciu dreva vo vonkajších priestoroch: okná, dvere, konštrukcie krovu, tatranský profil, pergoly, ploty, záhradný nábytok... Pre vlhké stavebné priestory (kuchyne, kúpeľne, pivnice).

VLASTNOSTI

- ochrana dreva pred čerňaním, plesňami, drevnými hubami a insekticídmi
- dobré prenikanie
- bezfarebnosť
- jednoduché nanášanie

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	alkydne pojivo, rozpúšťadlo, fungicíd a insekticíd
ODTIEŇ	bezfarebný
TÓNOVANIE	/
LESK	/
HUSTOTA	0,81 – 0,83 g / ml
RIEDENIE	pripravený(á) na použitie
EU VOC kategória a limity	Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín – výrobok – 750 g/l, hraničný limit (IIA(h) 2010) – 740 g/l.
BALENIE	0,75l
TRVANLIVOSŤ	originálne zatvorený a doporučeným spôsobom skladovaný (teplota od +5°C do +35°C, suchý priestor) je výrobok použiteľný do dátumu na balení

NÁVOD NA POUŽITIE				
SPÔSOBY NANÁŠANIA	riedenie	viskozita	tryska	tlak
štetec, valček	/	/		
namáčanie	/	/		
PODMIENKY PRE PRÁCU Teplota farby, vzduchu a povrchu minimálne +5C				
SUŠENIE (T = +20°C, relatívna vlhkosť 65%)	suché na prach cca. 2 hod., suché na dotyk 8 - 12 hodín, interval medzi vrstvami 24 hod Pri podmienkach nižšej teploty a vyššej relatívnej vlhkosti sa čas sušenia predlžuje.			
VÝDATNOSŤ	teoretická: pri jednonásobnom nanášaní 5 - 10 m ² / 1 l, praktická spotreba závisí od úpravy a druhu dreva i spôsobu nanášania.			
ČISTENIE NÁSTROJOV	TESSAROL riedidlo			

PRÍPRAVA PODKLADU

Nové drevo

Vlhkosť ihličnatého dreva nesmie prekročiť 15%, u listnatých druhov dreva 12%. Suchý podklad prebrúsime a očistíme, **NITRO riedidlom** odstránime vosk, živicu a masťotu.

Obnova starých náterov

Nepoškodené nátery očistíme i prebrúsime, poškodené nátery odstránime úplne.



NÁTEROVÝ SYSTÉM

PODKLAD		PRÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNÁCIA		KONEČNÝ NÁTER
NOVÉ DREVO	lazúrny náter - exteriér	brúsenie, odstránenie nečistoty	1x BORI impregnácia s biocídom	/	2x BORI laková lazúra alebo 2x BORI akrylátová laková lazúra
	krycí náter - exteriér		1x BORI impregnácia s biocídom	2x TESSAROL základná farba na drevo alebo 2x TESSAROL akrylátová základná farba na drevo	2x TESSAROL email alebo 2x TESSAROL profesionál email alebo 2x TESSAROL akrylátový email
	lazúrny náter - exteriér vystavený vlhku		1x BORI impregnácia s biocídom	/	2x BORI laková lazúra UV PROTECTION alebo 2x BORI akrylátová laková lazúra alebo 2x BORI tenkovrstvá lazúra alebo
	krycí náter - interiér vystavený vlhku		1x BORI impregnácia s biocídom	1x TESSAROL základná farba na drevo alebo 1x TESSAROL akrylátová základná farba na drevo	2x TESSAROL email alebo 2x TESSAROL profesionál email alebo 2x TESSAROL akrylátový email
STARÝ NÁTER	lazúrny náter - exteriér	čistenie a brúsenie, odstránenie	Pri veľmi poškodených náteroch 1x BORI impregnácia s biocídom	/	1-2x BORI laková lazúra alebo 1-2x BORI akrylátová laková lazúra
	krycí náter - exteriér	poškodených častí	Pri veľmi poškodených náteroch 1x BORI impregnácia s biocídom	1-2x TESSAROL základná farba na drevo alebo 1-2x TESSAROL akrylátová základná farba na drevo	1-2x TESSAROL email alebo 1-2x TESSAROL profesionál email alebo 1-2x TESSAROL akrylátový email

POZNÁMKY A ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE

- Pri natieraní tatranského obkladu odporúčame ochranu dreva z oboch strán, pretože tým dosiahneme lepšiu rozmerovú stálosť.
- Obsahuje biocídy (insekticídy a fungicídy). Pri nesprávnom zaobchádzaní s výrobkom môžu byť biocídy zdraviu škodlivé!
- Nesmie sa používať na ochranu dreva, ktoré môže prísť do priameho kontaktu s potravinami alebo krmivami.
- Nepoužívať na ochranu dreva v spálňach alebo v uzatvorených priestoroch, v ktorých sa zdržujete dlhší čas, s výnimkou menších plôch (napr. okná, dvere atď.).
- Škodlivý pre vodné organizmy: môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí.
- Nepoužitie množstvo výrobku môže byť preliate do menšieho balenia BORI impregnácia s biocídomi (0,75 l), ale nikdy do iných obalov, z dôvodu možnej zámene výrobkov. Menšie množstvá použiť do konca.